Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

CARTONE ISOLANTE

Misure:

Lastre da mm. 1000x1000 nei seguenti spessori 5 -6 – 10 mm. +/- 10%

Caratteristiche:

- Conducibilità termica a 400°C pari a 0,12 W/mK
- Temperatura di classificazione pari a 750°C
- Densità 0,95 g/cm3
- Perdita al fuoco a 800°C pari al 14%
- Resistenza alla trzione Longitudinale = 40Kg/cm2
  Trasversale = 30Kg/cm2
- Ritiro lineare a 1000°C (24 ore) del 2 %
- Compressibilità (70 Kg/cm2) ASTM F 36 metodo k del 15%
- Ritorno elastico pari al 35%

Applicazioni:

- Protezione contro il calore, isolante termico ecc…