



articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

LISTE GOMMA NEOPRENE

<i>SPESSORE mm.</i>	<i>LARGHEZZA ROTOI mm.</i>	<i>LUNGHEZZA ROTOI mt.</i>	<i>PESO mt. Kg.</i>
10	250	10	4
20	250	5	8

Caratteristiche:

		Agenti termici (72 ore a 70°C)
Durezza	60 Shore	2 Shore
Carico di rottura	60 Kg/cm ²	-4%
Allungamento	300%	-15%
Compressione (22 ore a 70°C)	35%	
Resistenza allo strappo	23 Kg/cm	
Temperatura	-20/+100 °C	

Applicazioni:

- Ottima resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e alla compressione.
- Discreta resistenza all'acqua di mare.
- Buona resistenza ai solventi, agli acidi a bassa concentrazione, agli oli minerali e vegetali.
- Discreta resistenza all'abrasione.