

# LASTRA GUARCAR (Guarnital)

Temperatura d'esercizio	<b>120/130°C</b>
Colore	<b>Beige</b>
Compressibilità a 70kg/cm <sup>2</sup> (1000 psi)	<b>25% - 40%</b>
Recupero elastico	<b>40% min.</b>
Resistenza alla trazione trasversale	<b>13,79 MN/m<sup>2</sup> (2000 psi)</b>
Olio motore ASTM 3	<b>Aumento peso 15% max Aumento spessore 5% max</b>
Benzina ASTM B	<b>Aumento peso 15% max Aumento spessore 5% max</b>
Acqua distillata	<b>Aumento peso 90% max Aumento spessore 30% max</b>

Utilizzata come guarnizione di tenuta su flange motore, flange in temperatura, dove si necessita una buona resistenza agli olii e alla benzina anche in temperatura.

