

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
 Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

SILICONE ESPANSO

TRSIE/A(412/BT 130)

COMPOSIZIONE	SILICONE
NORMA RIFERIMENTO ASTM D-1056	-
STRUTTURA CELLULARE	CHIUSE (aperte 15%)
CLORE	BIANCO
DENSITA' (iso 845-88-astm d 3575)	200+/-20 KG/m³
ASSORBIMENTO ACQUA (astm d 1056)	12%
CAMPO DI TEMPERATURA COSTANTE	-70°C +200°C (punte 250°C)
CAMPO DI TEMP. INTERMITTENTE	-
RESTRINGIMENTO LINEARE ASTM D 1204	-
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (astm d 412)	> 79%
DUREZZA SHORE 00 (astm d 2240))	45+/-5
RESISTENZA AL FUOCO – (mvss 302 FIAT50433)	UL94 - VO
INDICE DI FUMO	PASSA-FO
CONTATTO ALIMENTI EU90/128/EC	CONFORME
CONTATTO ALIMENTI BgW (XV)	CONFORME
CONTATTO ALIMENTI FDA N.177.2600	CONFORME
ASSENZA METALLI PESANTI	CONFORME

